

日本塗料工業会色票番号(近似色)とマンセル値(測定値)

補修塗装、シーリングを現場手配する場合、下記の表を参考に色の選定をしてください。

◎日本塗料工業会色票番号(2015年H版)については、あくまでも近似色です。

◎マンセル値については、実測の一例であり保証値ではありません。

最終的には実物での色合わせをお願いします。

	色名	日本塗料工業会色票番号 (近似色)	マンセル値(測定値)	
表面材	CFシルバーS シルバーS	(注1)	3.1B	7.9 / 0.1 (注2)
	CFホワイト	HN-87	9.0YR	8.5 / 0.1
	CFアイボリー	H25-85B	3.0Y	8.1 / 1.5
	CFシャンパンゴールド シャンパンゴールド	(注1)	8.8Y	7.0 / 0.4 (注2)
	CFガングレーM ガングレーM	(注1)	0.1PB	5.2 / 0.3 (注2)
	CFグレー	HN-75	6.3BG	7.2 / 0.2
	CFアクアブルー	H55-90B	2.7BG	8.7 / 0.7
	CFパールピンク	H09-90D	5.0R	8.3 / 2.0
	CFグランブルー	H75-40L	9.9B	3.6 / 5.9
	Fシルバーメタリック	(注1)	1.2B	8.32 / 0.12 (注2)
	Fネオホワイト	HN-87	3.9Y	8.4 / 0.2
Fダークメタリック	(注1)	7.2R	2.8 / 0.2 (注2)	
裏面材	ライトグレー	HN-82	4.1Y	8.0 / 0.2

(注1) メタリック色は、日本塗料工業会色票番号の設定がありません。

(注2) メタリック色は、光の強さや見る角度によって色が変わって見えるため、マンセル値での表現が困難です。上記値は、一定角度での測定値を代表値としております。実際の色の見え方とは異なり、輝度感も反映されておりません。上記値で塗料などの調色(色合わせ)を行っても色が合いませんので、調色を行う際は、実物と色合わせをお願いします。