

マンセル値(測定値)と日本塗料工業会色票番号(近似値)

- カラー鋼板、コイル、補修塗料、シーリングを現場手配する場合、下記の表を参考に色の選定をしてください。
- ・日塗工番号については、あくまでも近似色です。参考値として利用してください。
 - ・マンセル値は測定値です。参考値として利用してください。
 - ・加飾塗装のトップ色は、塗料色の値です。
 - ・マンセル値は「色相 明度/彩度」を表します。

最終的には実物での色合わせをお願いします。

●単色塗装

本体色	マンセル値 (測定値)	日本塗料工業会 色票番号 (2017年J版)
Fオーカー	0.49Y 6.02/3.99	J19-60H
Fオータムレッド	9.5R 3.19/2.90	J09-30F
Fカスタードイエロー	2.5Y 8.27/3.88	J22-85H
Fグランブルー	3.53PB 3.09/1.81	J75-30D
Fサンドブラウン	6.37Y 5.17/1.12	J19-70D
Fソフトグレー	6.4PB 4.64/0.47	JN-45
Fダークブラウン	7.23GY 2.97/0.31	J19-30A
Fダークブルー	3.6PB 2.48/0.87	J75-30B
Fディープグレー	5.45PB 3.68/0.59	JN-40
Fネオブラック	5.2PB 2.89/0.15	JN-25
Fネオホワイト	3.9Y 8.4/0.2	JN-87
Fビターブラウン	7.2YR 2.0/0.7	J19-20B
Fベージュ	5.06GY 4.84/0.84	J25-65B
Fパールアッシュ	4.3PB 5.6/0.1	JN-60
Fホワイト	6.84Y 8.61/0.57	J25-90A
Fマットブラック	5.5PB 3.36/0.29	JN-25
Fミストアイボリー	4.03Y 7.94/0.84	J22-80B
Fミルク	5.84GY 5.94/0.92	J25-85B
Fモスグリーン	3.6G 3.4/0.8	J45-40B
Fライトグレー	2.2Y 6.29/0.2	JN-67
Fレッドブラウン	2.45YR 2.70/2.69	J09-30D
アイボリー	2.5Y 8.4/1.2	J22-85C
グレー	4.5G 7/0.2	JN-77
ストーングレー	4Y 6/0.5	J25-70A
ニューブラウン	1.5Y 6/1	J22-60B
ホワイト	4.5Y 8/0.2	JN-87

●ツートン塗装

本体色	マンセル値 (測定値)	日本塗料工業会 色票番号 (2017年J版)
FTオリーブブラウン	ベース色	7.23GY 2.97/0.31 J19-30A
	トップ色	1.75Y 3.62/1.72 J22-40D
FTカフェブラウン	ベース色	5.4YR 5.18/2.65 J17-50F
	トップ色	7.9YR 5.91/3.23 J17-60F
FTシェルホワイト	ベース色	6.84Y 8.61/0.57 J25-90A
	トップ色	2.6Y 7.76/1.09 J22-75B
FTショコラブラウン	ベース色	3.9YR 4.54/3.16 J15-40H
	トップ色	3.5YR 5.24/2.69 J15-50F
FTソフトベージュ	ベース色	5.06GY 4.84/0.84 J25-65B
	トップ色	2.6Y 7.76/1.09 J22-75B
FTマイルドブラック	ベース色	4.6PB 3.46/0.18 JN-30
	トップ色	7.9PB 3.75/0.21 JN-35
FTメープルオレンジ	ベース色	0.49Y 6.02/3.99 J19-60H
	トップ色	5.9YR 5.09/5.21 J17-50L
Tダークオリーブ	ベース色	8.99YR 2.15/0.73 J19-20B
	トップ色	1.75Y 3.62/1.72 J22-40D
Tバサルトグレー	ベース色	2.07PB 3.20/0.60 JN-40
	トップ色	4.07BG 4.24/0.10 JN-45
Tライトベージュ	ベース色	3.13Y 5.89/1.31 J22-60B
	トップ色	3.85Y 7.65/1.44 J22-75C
Tライトホワイト	ベース色	N7.36 JN-77
	トップ色	0.43GY 8.05/0.40 JN-80

●メタリック塗装

本体色	マンセル値 ^(注1) (測定値)	日本塗料工業会 色票番号 ^(注2) (2017年J版)
Fシャンパンメタリック	9.0Y 5.9/0.5	—
Fシルバーメタリック	1.2B 8.32/0.12	—
Fダークメタリック	7.2R 2.8/0.2	—
Fチタングレーメタリック	3.6BG 5.66/0.27	—
Fチャコールメタリック	2.6PB 3.2/0.5	—
Fレイクブルーメタリック	9.68B 4.20/1.83	—

(注1) メタリック色は、光の強さや見る角度によって色が違って見えるため、マンセル値での表現が困難です。

上記値は、一定角度での測定値を代表値としております。実際の色見え方とは異なり、輝度感も反映されておりません。

上記値で塗料などの調色(色合わせ)を行っても色が合いませんので、調色を行う際は、実物と色合わせをお願いします。

(注2) メタリック色は、日本塗料工業会色票番号の設定がありません。